

## D-961 2K EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA PODLAHY

Dvousložkový epoxidový nátěr se saténovým povrchem, velkou chemickou odolností, speciálně navržený pro použití na průmyslové podlahy a povrchy. Může se nanášet nástřikem, válečkem nebo štětcem.

- Poměr mísení báze/pojidlo je 20/80 hmotnostních.






### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

<b>Typ:</b>	Dvousložkový, epoxidový
<b>Vzhled:</b>	Lesklý (Lesk: >95% při 60°, >90% při 20°)
<b>Měrná hmotnost:</b>	1,3-1,5 kg/l při 20°C
<b>Obsah pevných látek:</b>	77-84 % hmotnostních
<b>Obsah pevných látek objemových (pojidlo):</b>	75 ± 2 %
<b>Obsah pevných látek objemových (připraven k použití):</b>	65 ± 2 % E-250
<b>TOL, připraven k použití:</b>	< 500 g/l - 2004/42/ES - IIA(j)(500)
<b>Tloušťka suché vrstvy:</b>	70-80 mikronů (2 vrstvy)
<b>Teoretická výtěžnost:</b>	9-11 m <sup>2</sup> /l

### PODKLAD A PŘÍPRAVA




**Nové podklady:** Nanášejte na řádně ošetřené podlahy nebo povrchy v závislosti na jejich povaze.

### SMĚŠOVACÍ POMĚR A ZPŮSOB POUŽITÍ

D-961					
<b>Tužidlo 250 epoxy</b>	100:50 obj.	20''-23'' F/4 20°C	8 h	24 h	2 vrstvy

# D-961 2K EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA PODLAHY

## DOBY SCHNUTÍ

		
20°C	5h-6h	24h

- Maximální fyzikálně-chemická odolnost se získá po 15 dnech schnutí při pokojové teplotě.

## POZNÁMKY

Doporučuje se používat ve větrané stříkací kabině při 20 °C.

## ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Před uplynutím doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo.

## BEZPEČNOST

Postupujte podle pokynů na etiketě výrobku. Podrobnější informace najdete v bezpečnostních listech. V souladu s národním zákonným předpisem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a nakládání s odpady.

## SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte na větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření. Uchovávejte při teplotě mezi +5 °C až +30 °C.

## SKLADOVATELNOST

V neotevřeném originálním balení jeden rok od data výroby.

*V případě potřeby jakýchkoliv technických informací se obraťte na náš zákaznický servis nebo naše technické oddělení.*