

## D-970 1K ALKYDOVÝ NÁTĚR S VYSOKÝM LESKEM F/D

### DEFINICE

Rychleschnoucí alkydový nátěr s vysokým leskem.

Výrobek musí být nanášen v zařízeních, která jsou v souladu se směrnicí 1999/13/ES.

- Poměr mísení báze/pojidlo je 20/80 hmotnostních.

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI






<b>Typ:</b>	Jednosložkový alkyd
<b>Vzhled:</b>	Lesklý (Lesk: >90% při 60°, >85% při 20°)
<b>Měrná hmotnost:</b>	1,0-1,1 kg/l při 20°C
<b>Obsah pevných látek:</b>	54-62 % hmotnostních
<b>Obsah pevných látek objemových (pojidlo):</b>	38 ± 2 %
<b>Obsah pevných látek objemových (připraven k použití):</b>	30 ± 2 %
<b>Tloušťka suché vrstvy:</b>	40-50 mikronů (2 vrstvy)
<b>Teoretická výtěžnost:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l

### PODKLAD A PŘÍPRAVA

**Nové podklady:** Nanášejte na vinylové, alkydové epoxidové nebo polyuretanové základy




**Staré laky:** Obruste smirkovým papírem a odmastěte (Velcro disk P360/P400)

### SMĚŠOVACÍ POMĚR A ZPŮSOB POUŽITÍ

D-970 : Ředidlo MV	A + C	S	mm	bar		
 Aerografie	20-30 obj.	20"-23" F/4 20°C	1,3-1,5	2-3	2	10' 20°C
 Airmix	15-20 obj.	30" F/4 20°C	<i>Postupujte podle doporučení výrobce</i>			
 Airless	100:10-15 obj.	60" F/4 20°C				

## D-970 1K ALKYDOVÝ NÁTĚR S VYSOKÝM LESKEM F/D

### DOBY SCHNUTÍ

			KOMPLET NÍ VYSUŠENÍ
20°C	5' -10'	2h - 2,5h	24h

- Sušení v peci se nedoporučuje.
- Maximální fyzikálně-chemická odolnost se získá po 15 dnech.

### POZNÁMKY

Doporučuje se používat ve větrané stříkací kabině při 20 °C.

### ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Před uplynutím doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo.

### BEZPEČNOST

Postupujte podle pokynů na etiketě výrobku. Podrobnější informace najdete v bezpečnostních listech. V souladu s národním zákonným předpisem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a nakládání s odpady.

### SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte na větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření. Uchovávejte při teplotě mezi +5 °C až +30 °C.

### SKLADOVATELNOST

V neotevřeném originálním balení jeden rok od data výroby.

*V případě potřeby jakýchkoliv technických informací se obraťte na náš zákaznický servis nebo naše technické oddělení.  
ROBERLO SA nenesse žádnou odpovědnost v důsledku nesprávného použití výrobku.*