

D-980 2K POLYURETANOVÝ NÁTĚR S VYSOKÝM LESKEM F/D

DEFINICE

Dvousložkový polyuretanový nátěr s vysokým leskem a dobrou chemickou odolností, tvrdostí a pružností. Díky jeho snadné přípravě a použití je vhodný pro širokou škálu průmyslových aplikací.

Výrobek musí být nanášen v zařízeních, která jsou v souladu se směrnicí 1999/13/ES.

- Poměr mísení báze/pojidlo je 30/70 hmotnostních.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI










Typ:	Dvousložkový polyuretan
Vzhled:	Lesklý (Lesk: >94% při 60°, >90% při 20°)
Měrná hmotnost:	1,0-1,2 kg/l při 20°C
Obsah pevných látek:	47-57 % hmotnostních
Obsah pevných látek objemových (pojidlo):	43 ± 2 %
Obsah pevných látek objemových (připraven k použití):	36 ± 2 % E-90
Tloušťka suché vrstvy:	60 mikronů (2 vrstvy)
Teoretická výtěžnost:	7-8 m ² /l

PODKLAD A PŘÍPRAVA

Nové podklady: Nanášejte na vinylové, epoxidové nebo polyuretanové základy.

Staré laky: Obruste smirkovým papírem a odmastěte (Velcro disk P360/P400)






SMĚŠOVACÍ POMĚR A ZPŮSOB POUŽITÍ

D-980 : Tužidlo 90 std : Ředidlo PU74 normal								
 Aerografie	100:20:10-15 obj.	5:1+10-15%	20"-23" F/4 20°C	8h	1,3-1,5	2-3	2	10' 20°C

- Doporučená jsou tužidla řady E-90 v poměru 5:1 objemových pro všeobecné účely a 4:1 s mimořádnou tvrdostí a chemickou odolností.

D-980 2K POLYURETANOVÝ NÁTĚR S VYSOKÝM LESKEM F/D

DOBY SCHNUTÍ

			KOMPLET NÍ VYSUŠENÍ		
20° C	30'-35'	1,5h	5H-5,5h	60° C	45'

- Maximální fyzikálně-chemická odolnost se získá po vyschnutí při pokojové teplotě po dobu 15 dní nebo po 7 dnech při schnutí v sušárně.

POZNÁMKY

Doporučuje se používat ve větrané stříkací kabině při 20 °C.

DOPORUČENÍ

K získání více či méně saténové povrchové úpravy by mělo být **pojídlo D-980** smícháno s **pojídlem D-983**. S **tužidlem 90 standard** v poměru 5:1 s naředěním **ředidlem PU74 normal** v množství 10% se dosáhne hodnot v následující tabulce:

D980 %	D983 %	Lesk (60°)	Lesk (20°)
100	0	95	90
90	10	93	84
75	25	92	76
50	50	88	55
40	60	81	39
30	70	69	23
25	75	37	7
10	90	19	2,5
0	100	13	1

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Před uplynutím doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo.

BEZPEČNOST



D-980 2K POLYURETANOVÝ NÁTĚR S VYSOKÝM LESKEM F/D

Postupujte podle pokynů na etiketě výrobku. Podrobnější informace najdete v bezpečnostních listech. V souladu s národním zákonným předpisem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a nakládání s odpady.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte na větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření. Uchovávejte při teplotě mezi +5 °C až +30 °C.

SKLADOVATELNOST

V neotevřeném originálním balení jeden rok od data výroby.

*V případě potřeby jakýchkoliv technických informací se obraťte na náš zákaznický servis nebo naše technické oddělení.
ROBERLO SA nenesie žádnou odpovědnost v důsledku nesprávného použití výrobku.*