

D-983 2K POLYURETANOVÝ MATNÝ NÁTĚR F/D

DEFINICE

Dvousložkový matný polyuretanový nátěr s dobrou chemickou odolností, tvrdostí a pružností. Snadná aplikace a rovnoměrný matný povrch na velkých plochách ho předurčují pro širokou škálu průmyslových aplikací.

Výrobek musí být nanášen v zařízeních, která jsou v souladu se směrnicí 1999/13/ES.

- Poměr mísení báze/pojidlo je 20/80 hmotnostních.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI










Typ:	Dvousložkový polyuretan
Vzhled:	Matný (<5% při 60° 6-7% při 85°)
Měrná hmotnost:	1,1-1,3 kg/l při 20°C
Obsah pevných látek:	54-61 % hmotnostních
Obsah pevných látek objemových (pojidlo):	46 ± 2 %
Obsah pevných látek objemových (připraven k použití):	39 ± 2 % E-90
Tloušťka suché vrstvy:	65-75 mikronů (2 vrstvy)
Teoretická výtěžnost:	6-7 m ² /l

PODKLAD A PŘÍPRAVA

Nové podklady: Nanášejte na vinylové, epoxidové nebo polyuretanové základy.

Staré laky: Obruste smirkovým papírem a odmastěte (Velcro disk P360/P400)

SMĚŠOVACÍ POMĚR A ZPŮSOB POUŽITÍ

D-983 : Tužidlo 90 standard: Ředidlo PU74 normal								
 Aerografie	100:20:10-15 obj.	5:1+10-15%	20"-23" F/4 20°C	3-3,5 h	1,3-1,5	2-3	2	10' 20°C

D-983 2K POLYURETANOVÝ MATNÝ NÁTĚR F/D

DOBY SCHNUTÍ

			KOMPLET NÍ VYSUŠENÍ		
20° C	5'-10'	25'-35'	1h15'- 1h45'	60° C	30'

- Maximální fyzikálně-chemická odolnost se získá po vyschnutí při pokojové teplotě po dobu 15 dní nebo po 7 dnech při schnutí v sušárně.

POZNÁMKY

Doporučuje se používat ve větrané stříkací kabině při 20 °C.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Před uplynutím doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo.

BEZPEČNOST

Postupujte podle pokynů na etiketě výrobku. Podrobnější informace najdete v bezpečnostních listech. V souladu s národním zákonným předpisem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a nakládání s odpady.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte na větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření. Uchovávejte při teplotě mezi +5 °C až +30 °C.

SKLADOVATELNOST

V neotevřeném originálním balení jeden rok od data výroby.

*V případě potřeby jakýchkoliv technických informací se obraťte na náš zákaznický servis nebo naše technické oddělení.
ROBERLO SA nenesе žádnou odpovědnost v důsledku nesprávného použití výrobku.*