

D-991 2K AKRYLÁTOVÝ MATNÝ NÁTĚR

DEFINICE

Dvousložkový akrylátový matný nátěr s dobrou odolností proti povětrnostním vlivům a tvrdostí. Doporučuje se pro vysoce náročné průmyslové aplikace s matným vzhledem. Lze ho kombinovat s D-990 k získání střední míry lesku.

- Poměr mísení báze/pojidlo je 30/70 hmotnostních.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI













Typ:	Dvousložkový akrylát
Vzhled:	Matný (25% při 60°)
Měrná hmotnost:	1,1-1,3 kg/l při 20°C
Obsah pevných látek:	52-60 % hmotnostních
Obsah pevných látek objemových (pojidlo):	51 ± 2 %
Obsah pevných látek objemových (připraven k použití):	41 ± 2 % E-90
TOL, připraven k použití:	< 500 g/l - 2004/42/ES - IIA(j)(500)
Tloušťka suché vrstvy:	40-50 mikronů (2 vrstvy)
Teoretická výtěžnost:	9-10 m ² /l

PODKLAD A PŘÍPRAVA

Nové podklady: Nanášejte na vinylové, epoxidové nebo polyuretanové základy.

Staré laky: Obruste smirkovým papírem a odmastěte (Velcro disk P360/P400)

SMĚŠOVACÍ POMĚR A ZPŮSOB POUŽITÍ

	D-991								
 Tužidlo 90 std : Ředidlo PU74 normal	100:50:10-15 obj.	2:1+10-15%	20"-23" F/4 20°C	5 h	mm	bar	2	10' 20°C	
 Tužidlo UHS 105 std : Ředidlo PU74 normal	100:17:25-30 obj.	6:1+25-30%	20"-23" F/4 20°C						
 Tužidlo UHS 105 std : Ředidlo PU74 normal	100:17:20-25 obj.	6:1+20-25%	30" F/4 20°C						
 Tužidlo UHS 105 std : Ředidlo PU74 normal	100:17:5-10 obj.	6:1+5-10%	60" F/4 20°C						
<i>Postupujte podle doporučení výrobce</i>									

D-991 2K AKRYLÁTOVÝ MATNÝ NÁTĚR

DOBY SCHNUTÍ

			KOMPLET NÍ VYSUŠENÍ		
20° C	30'-40'	2h30'-3h	3h30'-4h	60° C	30'

- Maximální fyzikálně-chemická odolnost se získá po vyschnutí při pokojové teplotě po dobu 15 dní nebo po 7 dnech při schnutí v sušárně.

POZNÁMKY

Doporučuje se používat ve větrané stříkací kabině při 20 °C.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Před uplynutím doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo.

BEZPEČNOST

Postupujte podle pokynů na etiketě výrobku. Podrobnější informace najdete v bezpečnostních listech. V souladu s národním zákonným předpisem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a nakládání s odpady.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte na větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření. Uchovávejte při teplotě mezi +5 °C až +30 °C.

SKLADOVATELNOST

V neotevřeném originálním balení jeden rok od data výroby.

V případě potřeby jakýchkoliv technických informací se obraťte na náš zákaznický servis nebo naše technické oddělení. ROBERLO SA nenesie žádnou odpovědnost v důsledku nesprávného použití výrobku.