

D-995 2K AKRYLÁTOVÝ SILNOVRSTVÝ NÁTĚR SPECIÁLNĚ VYVINUT PRO POTŘEBY PRŮMYSLU

DEFINICE

Dvousložkový akrylátový nátěr s vysokou tvrdostí, dobrou přilnavostí na železo a ocel a vynikající plnivostí. Doporučuje se pro přímé nanesení na kov v jednotlivé silné vrstvě v rámci průmyslových aplikací.

- Doporučený poměr báze a pojiva je 20/80 hmotnosti.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI











Typ:	Dvousložkový akrylát
Vzhled:	Saténový (Lesk: >80% 60°)
Měrná hmotnost:	1,3-1,5 kg/l při 20°C
Obsah pevných látek:	63-70 % hmotnostních
Obsah pevných látek objemových (pojídlo):	66 ± 2 %
Obsah pevných látek objemových (připraven k použití):	49 ± 2 % E-90
TOL, připraven k použití:	< 500 g/l - 2004/42/ES - IIA(j)(500)
Tloušťka suché vrstvy:	60-90 mikronů
Teoretická výtěžnost:	9-11 m ² /l (v závislosti na počtu vrstev a ředění)

PODKLAD A PŘÍPRAVA

Nové podklady: Nanášejte na předem odmaštěnou ocel, hliník a pozink.

Staré laky: Obruste smirkovým papírem a odmaštěte (Velcro disk P360/P400)

SMĚŠOVACÍ POMĚR A ZPŮSOB POUŽITÍ

D-995 : Tužidlo 90 std : Ředidlo PU74 normal								
	100:20:20-30 obj.	5:1+20-30%	20"-23" F/4 20°C	5 h	1,3-1,5	2-3	1-2	10' 20°C
	100:20:15-20 obj.	5:1+15-20%	30" F/4 20°C		<i>Postupujte podle doporučení výrobce</i>			
	100:20:5-10 obj.	5:1+5-10%	60" F/4 20°C					

D-995 2K AKRYLÁTOVÝ SILNOVRSTVÝ NÁTĚR SPECIÁLNĚ VYVINUT PRO POTŘEBY PRŮMYSLU

DOBY SCHNUTÍ

			KOMPLET NÍ VYSUŠENÍ		
20° C	5'-10'	30'-40'	2h-2h30'	60° C	30'

- Maximální fyzikálně-chemická odolnost se získá po vyschnutí při pokojové teplotě po dobu 15 dní nebo po 7 dnech při schnutí v sušárně.

POZNÁMKY

Doporučuje se používat ve větrané stříkací kabině při 20 °C.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Před uplynutím doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo.

BEZPEČNOST

Postupujte podle pokynů na etiketě výrobku. Podrobnější informace najdete v bezpečnostních listech. V souladu s národním zákonným předpisem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a nakládání s odpady.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte na větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření. Uchovávejte při teplotě mezi +5 °C až +30 °C.

SKLADOVATELNOST

V neotevřeném originálním balení jeden rok od data výroby.

V případě potřeby jakýchkoliv technických informací se obraťte na náš zákaznický servis nebo naše technické oddělení.



D-995 2K AKRYLÁTOVÝ SILNOVRSTVÝ NÁTĚR SPECIÁLNĚ VYVINUT PRO POTŘEBY PRŮMYSLU

ROBERLO SA nenese žádnou odpovědnost v důsledku nesprávného použití výrobku.