PRIMAPOX 254
Dvousložkový epoxidový základ

DEFINICE

Dvousložkový epoxidový antikorozní základ vysoké tloušťky s přilnavostí na kovy (železo/ocel, pozink, hliník atd.), přelakovatelný mokrý do mokrého.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Typ:	Dvousložkový, epoxidový
Barva:	Šedá
Vzhled:	Satén
Měrná hmotnost:	1,7 kg/l při 20 ºC
Obsah pevných látek:	75 % hmotnostních
Obsah pevných látek objemových (základ):	57 ± 2 %
Obsah pevných látek objemových (připraven k použití):	49 ± 2 % (základ + tužidlo + ředidlo)
TOL, připraven k použití:	< 500 g/l - 2004/42/ES - IIA(j)(500)
Tloušťka suché vrstvy:	100 mikronů (2 vrstvy)
Teoretická výtěžnost:	6-7 m^2/l

PODKLAD A PŘÍPRAVA

Nové podklady: Nanášejte na odmaštěnou a fosfátovanou ocel, na odmaštěný a holý hliník, nebo na předem odmaštěný elektrolyticky pozinkovaný a galvanicky pokovený hliník.
Staré laky: Obroušené smirkovým papírem o zrnitosti P180 / 240 a odmaštěné. Přelakovatelný jednosložkovými nebo dvojsložkovými nátěry.

SMĚŠOVACÍ POMĚR A ZPŮSOB POUŽITÍ

	Primapox 254	A · B · C		S	A B	mm	bar		
Aerografie	***Tužidlo 254: Ředidlo PU74 normal***	100:25:20 maxim. obj.	4:1+20% maxim.	30''-40'' F/4 20ºC	3 h	1,6-1,8	3	2	10'-15' 20ºC

- *V případě potřeby airless a HVLP nanášení se obraťte na dodavatele.*

DOBY SCHNUTÍ

20ºC	5'-10'	1h-1h30'	3h min. - 7 dní max.

60ºC	30'

Ctra. N-II, km 706,5 - 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona). ŠPANĚLSKO Tel. +34 972 478 060 - Fax +34 972 477 394 e-mail: info@roberlo.com

PRIMAPOX 254
Dvousložkový epoxidový základ

- *Maximální fyzikálně-chemická odolnost se získá po vyschnutí při pokojové teplotě po dobu 15 dní nebo po 7 dnech při schnutí v sušárně.*

POZNÁMKY

Doporučuje se používat ve větrané stříkací kabině při 20 °C.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Před uplynutím doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo.

BEZPEČNOST

Postupujte podle pokynů na etiketě výrobku. Podrobnější informace najdete v bezpečnostních listech. V souladu s národním zákonným předpisem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a nakládání s odpady.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte na větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření. Uchovávejte při teplotě mezi +5 °C až +30 °C.

SKLADOVATELNOST

V neotevřeném originálním balení jeden rok od data výroby.

V případě potřeby jakýchkoliv technických informací se obraťte na náš zákaznický servis nebo naše technické oddělení. ROBERLO SA nenese žádnou odpovědnost v důsledku nesprávného použití výrobku.

Ctra. N-II, km 706,5 - 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona). ŠPANĚLSKO Tel. +34 972 478 060 - Fax +34 972 477 394 e-mail: info@roberlo.com